

EXCENOL

旭硝子が現在上市している、主な硬質用ポリオールの種類、性状は下表のとおりです。

1-Nov-14

品番	性状値		用途
	水酸基価	粘度	
	(mgKOH/g)	(mPa·s at 25°C)	
385SO	385	8,500	合木用、汎用
550SO	550	3,300	合木用、汎用
100S	460	4,900	パネル用
450ED	450	1,200	スプレー用
750ED	760	47,000	スプレー、ボード用
430	400	370	汎用

*本カタログに記載のデータは、代表値であり、規格値ではありません。

【お問い合わせ先】

旭硝子株式会社 化学品カンパニー

東京支店ウレタングループ
大阪支店ウレタングループ
営業部 名古屋支店

TEL 03-3218-5570
TEL 06-6373-5846
TEL 052-583-2926

FAX 03-3218-7853
FAX 06-6373-5945
FAX 052-583-2801