

AsahiGuard E-SERIES 製品リスト



水性エマルジョンタイプ

製品名	固形分	イオン性	特 徴
AG-E061	20%	弱カチオン	合成繊維から天然繊維まで幅広い布に適用できる撥水撥油剤です
AG-E081	30%	弱カチオン	合成繊維と綿およびそれらの混紡、混織布に優れた洗濯耐久撥水撥油性を付与します
AG-E082	20%	弱カチオン	優れた撥水撥油性と防汚性（汚れ拭きとり性）を幅広い種類の布、不織布に付与します
AG-E092	20%	弱カチオン	加工後の風合いが柔らかく、良好な撥水撥油性を合成繊維と天然繊維に付与できる撥水撥油剤です
AG-E400	20%	弱カチオン	合成繊維および天然繊維に柔軟風合いで適度な撥水性を付与する撥水剤です
AG-E500D	30%	弱カチオン	合成繊維に対して、柔軟な風合いで、洗濯耐久性に優れ、強い雨に対しても長期間持続する撥水性を付与します
AG-E300D	30%	ノニオン	各種の樹脂、バインダーとの併用性に優れるので様々な産業資材分野に応用可能です
AG-E550D	30%	ノニオン	各種薬剤との併用性に優れており、幅広い種類の布に優れた洗濯耐久撥水性を付与します。不織布に対しても、良好な撥液性を付与します
AG-E600	25%	両性	ポリオレフィン系不織布に優れた撥アルコール性を付与し、帯電防止剤や浸透剤との併用性に優れています
AG-E700D	30%	弱カチオン	合成繊維に対して、優れた洗濯耐久性を付与する撥水撥油剤です。透湿防水膜加工にもお使いいただけます
AG-E800D	30%	弱カチオン	合成繊維及び天然繊維に優れた撥水撥油性を付与します。加工浴安定性に優れた撥水撥油剤です

水性ディスパージョンタイプ

AG-E100	20%	弱カチオン	ポリエステル、綿および混紡に撥水撥油性と、洗濯時の汚れ落ち性（SR性）を付与します
AG-E060	20%	弱カチオン	
AG-E070	25%	弱カチオン	紙・パルプモールドに優れた耐水耐油性を付与します FDA、BFR など欧米の食品接触物質登録に対応しているので様々な包装に活用できます
AG-E090	25%	アニオン	

AsahiGuard E-SERIES製造元

AGC株式会社 化学品カンパニー

〒100-8405 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング
Tel: (03) 3218-5504

化学品カンパニー 大阪支店
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-4
阪急ターミナルビル12階
Tel: (06) 6373-5850



AsahiGuard E-SERIES販売元

明成化学工業株式会社

〒615-8666
京都府京都市右京区西京極中沢町1番地
Tel: (075) 312-8104

