

EXCENOL

旭硝子が現在上市している、主な軟質、半硬質用ポリオールの種類、性状は下表のとおりです。

1-Nov-14

| 品番 | 分子量 | 性状値 | | 用途 |
|-----|-------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | 水酸基価 (mgKOH/g) | 粘度 (mPa·s at 25°C) | |
| 230 | 3,000 | 56 | 510 | ホットモールド |
| 820 | 4,900 | 34 | 860 | 高弾性フォーム、半硬質フォーム |
| 828 | 5,000 | 34 | 890 | 高弾性フォーム、半硬質フォーム |
| 837 | 6,000 | 27 | 1,200 | 高弾性フォーム、半硬質フォーム |
| 980 | — | 445 | 5,000 | 高弾性フォーム、半硬質フォーム |
| 981 | — | 445 | 8,000 | 高弾性フォーム、半硬質フォーム |

*本カタログに記載のデータは、代表値であり、規格値ではありません。

【お問い合わせ先】

旭硝子株式会社 化学品カンパニー

東京支店ウレタングループ TEL 03-3218-5570 FAX 03-3218-7853
 大阪支店ウレタングループ TEL 06-6373-5846 FAX 06-6373-5945
 営業部 名古屋支店 TEL 052-583-2926 FAX 052-583-2801