

EXCENOL

旭硝子が現在上市している、ポリマーポリオールの種類、性状は下表のとおりです。

1-Nov-14

品番	ポリマー	性状値			用途
		水酸基価 (mgKOH/g)	粘度 (mPa·s at 25°C)	外観	
910	AN	28	3,100	茶黄色	HR. 半硬質. ホットモールド
923	AN/ST	24	5,000	黄白色	HR. 半硬質
941WF	AN/ST	32	5,100	乳白色	スラブフォーム(高硬度白色フォーム)

*本カタログに記載のデータは、代表値であり、規格値ではありません。

【お問い合わせ先】

旭硝子株式会社 化学品カンパニー

東京支店ウレタングループ	TEL 03-3218-5570	FAX 03-3218-7853
大阪支店ウレタングループ	TEL 06-6373-5846	FAX 06-6373-5945
営業部 名古屋支店	TEL 052-583-2926	FAX 052-583-2801